

STUCCO VIVA BÖDEN



Besonderheiten

- Edle und natürliche Optik
- Bestehend aus pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen
- Pflegeleicht und dauerbeständig
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Durchgeprägt in Farbe und Struktur
- Grenzenlose und kreative Gestaltungsmöglichkeiten
- Historische und moderne Techniken möglich

Charakter & Anwendungsbereich

Stucco Viva ist eine dünnlagige fugenlose mineralische Fußbodenbeschichtung. Polychrome geflammte Optik mit leichten Unebenheiten und Poren.

Stucco Viva ist gut für das Raumklima (Regulierung der Luftfeuchtigkeit) und ist ein umweltbewusstes Produkt welches die strenge europäische Ordnung EN ISO 1600-9.10.11 und ISO 1600-3,6 und auch COV bestätigt. Das Ergebnis erreicht einen Wert der unter der Klasse A+ liegt.


Eigenschaften

- Stucco Viva ist je nach Versiegelung für verschiedenste Flächen geeignet. Fußboden, Duschen, Arbeitsplatten, Möbel


FARBAUSWAHL

STANDART





SP17



SP19



SP21



SP23




SP25



SP27




SP29



SP31



SP18



SP20



SP22



SP24




SP26



SP28




SP30



SP32

FARBAUSWAHL

FASHION






SP1142




SP1162




SP1153



SP1156



SP1157



SP33




SP1163




SP1154




SP1152



SP1158



SP1016



SP34

Technische Daten & Wissenswertes

Zusammensetzung/Angaben zu
Bestandteilen

98% Naturmaterialien wie:
Marmormehlen aus verschiedenen
Abbaugebieten,
Hydraulischer Kalk, Roman Kalk,
Tonerden, hydraulisches
Bindemittel sowie Erd-
Oxydpigmenten
2% mit geringem organischen
Anteil zur Verbesserung der
Verarbeitungseigenschaften

Physikalisch- chemische
Eigenschaften

Form: fest
Farbe: gem. Fbt.
Geruch: geruchlos, schwach
ph-Wert: 11,6 – 13
Schmelztemperatur: 550 °C
Siedetemperatur: 2850 °C
Flammpunkt: nicht anwendbar
Dichte (20 °C) 2,20 g/cm³
Löslichkeit in Wasser;: 1,7 g /l
Thermische Zersetzung: ab 550 °C

KONTAKT wir freuen uns auf Sie



Aldo Bieler
Inhaber

a.bieler@bielerboeden.ch / 078 655 53 40



Kevin Bieler
Verkaufsleitung

k.bieler@bielerboeden.ch / 079 265 24 51